



### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Flammi 12** est une cale de vitrage imprégnée hydrofuge dont le matériau de base est un silicate d'aluminium inorganique. Le matériau possède de bonnes propriétés mécaniques et résiste bien aux températures élevées.

### CERTIFICAT D'HOMOLOGATION

No. 3482/0189 du 04/10/1999 de la MPA, Brunswick

### PROPRIETES

Classification matériau de construction :	B2 (DIN 4102 Partie 1)
Densité :	960 kg/m <sup>3</sup> environ
Coefficient thermique :	400°C - 0,10 600°C - 0,11 800°C - 0,13 1.000°C - 0,14
Température d'application :	jusqu'à 1.000°C

### APPLICATIONS

**Flammi 12** convient particulièrement aux applications suivantes :

- Vitrages coupe-feu.

### POSSIBILITES DE LIVRAISON

Epaisseur :	2 – 20 mm
Largeur :	5 – 80 mm
Longueur :	80 – 100 mm
Couleur :	beige / brun

En raison de ses propriétés, le matériau de base, même sans imprégnation hydrofuge, est également approprié à des applications diverses dans la construction de cheminées, de fours et de fourneaux.

Version 2 du 16 juillet 2009

Les valeurs présentées dans ce document ont été déterminées à l'aide de méthodes d'essais standards et représentent des moyennes qui ne sauraient être utilisées au titre de spécifications. Nos recommandations quand à l'usage de ce produit sont basées sur des tests considérés comme relevant par ETANCHEITE JUNG, mais l'utilisateur doit réaliser ses propres tests afin de déterminer la bonne adaptabilité de ce produit à sa propre application. ETANCHEITE JUNG dégage toute responsabilité directe ou indirecte pour pertes et dommages pouvant survenir de ces recommandations.

**Etanchéité Jung** 6 rue Georges Guynemer  
Zone Activeum 67120 ALTORF

Tél. : 0.388.382.359 – 0.388.388.931 – Fax 0.388.493.725

E-mail : [info@etancheite-jung.com](mailto:info@etancheite-jung.com) site internet : [www.etancheite-jung.com](http://www.etancheite-jung.com)