



### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Kerafix® Flexpress 100** est un produit fort moussant formant une couche isolante à base graphite. **Kerafix® Flexpress 100** est un matériau non fibreux et se dilate de manière tridimensionnelle en cas d'incendie. **Kerafix® Flexpress 100** se met à gonfler à partir de 140°C et continue à mousser même à haut es températures (> 900°C)

### CERTIFICAT D'HOMOLOGATION

No. Z 19.11-1488 – « Deutsches Institut für Bautechnik »  
(Institut allemand de la technologie de construction)

### PROPRIETES

Classification matériau de construction :	DIN 4102 B2 (selon DIN 4102, 1 <sup>ère</sup> partie)
Début d'expansion :	environ 140 °C
Volume d'expansion :	> 25 fois environ
Poids spécifique :	1,2 g/cm <sup>3</sup> environ
Pression d'expansion :	0.7 N/mm <sup>2</sup> environ
Couleur :	Noir

### APPLICATIONS

**Kerafix® Flexpress 100** convient particulièrement aux applications suivantes :

- rejointoiement entre portes et cadres pare-feu, persiennes, fenêtres et murs avoisinants.
- rejointoiement entre éléments préfabriqués.
- encastrement de raccordements dans les murs ou remplissage d'espaces vides à l'intérieur de raccordements.
- dans les passages de tuyauteries et cloisonnements de câbles.

### POSSIBILITES DE LIVRAISON

**Kerafix® Flexpress 100** peut être livré en bobine ou en bandes dans des épaisseurs entre 0,8 et 2,5 mm et des largeurs entre 5,0 et 340 mm environ. **Kerafix® Flexpress 100** peut être également livré revêtu d'une couche autocollante et avec doublure en aluminium ou PVC ou avec revêtement en film plastique alu sous vide.

Version 2 du 16 juillet 2009

Les valeurs présentées dans ce document ont été déterminées à l'aide de méthodes d'essais standards et représentent des moyennes qui ne sauraient être utilisées au titre de spécifications. Nos recommandations quand à l'usage de ce produit sont basées sur des tests considérés comme relevant par ETANCHEITE JUNG, mais l'utilisateur doit réaliser ses propres tests afin de déterminer la bonne adaptabilité de ce produit à sa propre application. ETANCHEITE JUNG dégage toute responsabilité directe ou indirecte pour pertes et dommages pouvant survenir de ces recommandations.

**Etanchéité Jung** 6 rue Georges Guynemer  
Zone Activeum 67120 ALTORF

Tél. : 0.388.382.359 – 0.388.388.931 – Fax 0.388.493.725

E-mail : [info@etancheite-jung.com](mailto:info@etancheite-jung.com) site internet : [www.etancheite-jung.com](http://www.etancheite-jung.com)