



DESCRIPTION DU PRODUIT

Kerafix® Flextrem 100 est un produit moussant formant une couche isolante à base graphite avec un volume d'expansion très haut. **Kerafix® Flextrem 100** exempt de fibres et se dilate de manière tridimensionnelle en cas d'incendie. De plus, **Kerafix® Flextrem 100** continue à mousser même à de hautes températures (> 900°C). Grâce à la capacité de **Kerafix® Flextrem 100** de produire un volume d'expansion extrêmement élevé, il est possible d'utiliser moins de matériau dans certaines constructions, ce qui permet plus de liberté dans leur conception. **Kerafix® Flextrem 100** se distingue aussi par une excellente résistance à l'eau.

CERTIFICAT D'HOMOLOGATION

La demande a été déposée.

PROPRIETES

Classification matériau de construction :	DIN 4102 B2 (selon DIN 4102, 1 ^{ère} partie)
Début d'expansion :	environ 200°C
Volume d'expansion :	50 fois environ
Poids spécifique :	1,3 g/cm ³ environ
Couleur :	Noir
Pression d'expansion :	> 0.8 N/mm ² environ

APPLICATIONS

Kerafix® Flexing convient particulièrement aux applications suivantes :

- rejointoiement entre portes et cadres pare-feu, persiennes, fenêtres et murs avoisinants.
- encastrement de raccordements dans les murs ou remplissage d'espaces vides à l'intérieur de raccordements.
- dans les passages de tuyauteries et cloisonnements de câbles.

POSSIBILITES DE LIVRAISON

Kerafix® Flextrem 100 peut être livré en bobine ou en bandes dans des épaisseurs entre 0,8 et 2,0 mm et des largeurs entre 5,0 et 340 mm. **Kerafix® Flextrem 100** peut être également livré revêtu d'une couche autocollante et avec doublure en aluminium ou en PVC.

Version 2 du 17 juillet 2009

Les valeurs présentées dans ce document ont été déterminées à l'aide de méthodes d'essais standards et représentent des moyennes qui ne sauraient être utilisées au titre de spécifications. Nos recommandations quand à l'usage de ce produit sont basées sur des tests considérés comme relevant par ETANCHEITE JUNG, mais l'utilisateur doit réaliser ses propres tests afin de déterminer la bonne adaptabilité de ce produit à sa propre application. ETANCHEITE JUNG dégage toute responsabilité directe ou indirecte pour pertes et dommages pouvant survenir de ces recommandations.

Etanchéité Jung 6 rue Georges Guynemer
Zone Activeum 67120 ALTORF

Tél. : 0.388.382.359 – 0.388.388.931 – Fax 0.388.493.725

E-mail : info@etancheite-jung.com site internet : www.etancheite-jung.com