



### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Kerafix® FLEXPAN 200** est un produit moussant formant couche isolante à base graphique. **Kerafix® FLEXPAN 200** ne contient ni fibres ni halogènes. En cas d'incendie, le **Kerafix® FLEXPAN 200** se dilate de manière tridimensionnelle et continue à mousser même à températures élevées (> 900°C)

### CERTIFICAT D'HOMOLOGATION

N°Z 19.11-1369 – « Deutsches Institut für Bautechnik »  
(Institut allemand de la technologie de Construction)

### PROPRIETES

Classification matériau de construction :	DIN 4102 B2 (selon DIN 4102, 1 <sup>er</sup> partie)
Début d'expansion :	170°C environ
Volume d'expansion :	> 30 fois l'épaisseur initial
Densité :	1,1 g/cm <sup>3</sup> environ
Couleur :	noire
Pression d'expansion :	0,4 N/mm <sup>2</sup> environ

### APPLICATIONS

**Kerafix® FLEXPAN 200** a été mis au point pour le calfeutrage et convient tout particulièrement pour les applications suivantes :

- Rejointoiement entre portes et cadres pare-feu, persiennes, fenêtres et murs avoisinants
- Encastrement de raccordement dans les murs ou remplissage d'espaces vides à l'intérieur de raccords dans les passages de tuyauteries et cloisonnements de câbles

### POSSIBILITES DE LIVRAISON

**Kerafix® FLEXPAN 200** peut être livré en bobine ou en bandes dans des épaisseurs entre 0,8 et 3,0 mm et des largeurs entre 5 et 340 mm. **Kerafix® FLEXPAN 200** peut être également livré revêtu d'une couche autocollante et avec doublure en aluminium ou PVC

Version 2 du 17 juillet 2009

Les valeurs présentées dans ce document ont été déterminées à l'aide de méthodes d'essais standards et représentent des moyennes qui ne sauraient être utilisées au titre de spécifications. Nos recommandations quand à l'usage de ce produit sont basées sur des tests considérés comme relevant par ETANCHEITE JUNG, mais l'utilisateur doit réaliser ses propres tests afin de déterminer la bonne adaptabilité de ce produit à sa propre application. ETANCHEITE JUNG dégage toute responsabilité directe ou indirecte pour pertes et dommages pouvant survenir de ces recommandations.

**Etanchéité Jung** 6 rue Georges Guynemer  
Zone Activeum 67120 ALTORF

Tél. : 0.388.382.359 – 0.388.388.931 – Fax **0.388.493.725**

E-mail : [info@etancheite-jung.com](mailto:info@etancheite-jung.com) site internet : [www.etancheite-jung.com](http://www.etancheite-jung.com)