



### DESCRIPTION DU PRODUIT

**Kerafix® FXL 200** est un produit moussant à base phosphate qui, en cas d'incendie, n'exerce pas de pression pendant l'expansion. En qualité de matériau non-fibreux, le **Kerafix® FXL 200** possède de bonnes propriétés mécaniques. En cas d'incendie, le **Kerafix® FXL 200** forme une couche isolante thermorésistante qui reste stable et microporeuse même aux températures élevées (800°C p ar exemple)

### CERTIFICAT D'HOMOLOGATION

La demande a été déposée.

Warrington Fire Research : BS 476 : Part 22 : 1987

### PROPRIETES

Début d'expansion :	200°C environ
Volume d'expansion :	> 25 fois l'épaisseur initial
Densité :	1,3 g/cm <sup>3</sup> environ
Couleur :	blanche
Pression d'expansion :	sans pression

### APPLICATIONS

**Kerafix® FXL 200** a été mis au point pour le calfeutrage et convient tout particulièrement pour les applications exigeant une absence de pression :

- Rejointoiement entre portes et cadres pare-feu, persiennes, fenêtres et murs avoisinants
- Encastrement de raccordement dans les murs ou remplissage d'espaces vides à l'intérieur de raccordements
- Dans les passages de câbles.

### POSSIBILITES DE LIVRAISON

**Kerafix® FXL 200** peut être livré en bobine ou en bandes dans des épaisseurs entre 0,5 et 2,5 mm et des largeurs entre 5 et 340 mm. **Kerafix® FXL 200** peut être également livré revêtu d'une couche autocollante et avec doublure en aluminium ou PVC

Version 2 du 17 juillet 2009

Les valeurs présentées dans ce document ont été déterminées à l'aide de méthodes d'essais standards et représentent des moyennes qui ne sauraient être utilisées au titre de spécifications. Nos recommandations quand à l'usage de ce produit sont basées sur des tests considérés comme relevant par ETANCHEITE JUNG, mais l'utilisateur doit réaliser ses propres tests afin de déterminer la bonne adaptabilité de ce produit à sa propre application. ETANCHEITE JUNG dégage toute responsabilité directe ou indirecte pour pertes et dommages pouvant survenir de ces recommandations.

**Etanchéité Jung** 6 rue Georges Guynemer  
Zone Activeum 67120 ALTORF

Tél. : 0.388.382.359 – 0.388.388.931 – Fax 0.388.493.725

E-mail : [info@etancheite-jung.com](mailto:info@etancheite-jung.com) site internet : [www.etancheite-jung.com](http://www.etancheite-jung.com)